

ROMILOY® 9170 E

PC/ABS-Blend, Extrusions- und Spritzgusstyp, chlor-, brom- und antimonfrei
flammgeschützt

Eigenschaften	Maßeinheit	Prüfmethode	Prüfbedingung	Wert*
Mechanische				
Zug-E-Modul	MPa	DIN EN ISO 527	23°C 1 mm/min	2.570
Zugfestigkeit	MPa	DIN EN ISO 527	23°C 50 mm/min	58
Reißdehnung	%	DIN EN ISO 527	23°C 50 mm/min	30
Biegemodul	MPa	DIN EN ISO 178	23°C 2 mm/min	2.550
Biegefestigkeit	MPa	DIN EN ISO 178	23°C 2 mm/min	92
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	kJ/m ²	DIN EN ISO 179/1eA	80 x 10 x 4 mm 23°C	29
Schlagzähigkeit (Charpy)	kJ/m ²	DIN EN ISO 179/1eU	80 x 10 x 4 mm 23°C	o.B.
Physikalische				
Dichte	g/cm ³	DIN EN ISO 1183	23°C, 50% RH	1,18
Wasseraufnahme	%	DIN EN ISO 62	23°C, 24 Std.	0,3
Thermische				
Wärmeformbeständigkeit, HDT/A	°C	DIN EN ISO 75/1	1,8 MPa	85
Vicat-Erweichungstemperatur, Verfahren B 50	°C	DIN EN ISO 306	50 N 50°C/h	104
Schmelze-Massefließrate MFR	g/10 min	DIN EN ISO 1133	240°C, 5 kg	12
Lin. Wärmeausdehnung	10 ⁻⁴ · K ⁻¹	ISO 11359-2	23- 55°C	0,8
Verarbeitungsschwindigkeit	%	DIN EN ISO 294-4	23°C	0,4 - 0,7
Glühdrahtentflammbarkeitszahl (GWFI)	°C	DIN EN 60695-2-12	2,0 mm	960
Brennbarkeit (File No.: 148878 → UL gelistet)	--	UL94	1,5 mm	V-0, 5VB
Elektrische				
Kriechstromfestigkeit (CTI)	--	DIN EN 60112	3 mm	600

* = Durchschnittswerte, die je nach Produktionscharge und/oder Zugabe von Pigmenten, Antistatika, Gleitmitteln, UV-Stabilisatoren u. ä. nach oben oder unten schwanken können.

Dieses Datenblatt soll unverbindlich beraten. Alle Angaben erfolgen zwar nach bestem Wissen, aber die tatsächlichen Anwendungen liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Daher befreien unsere Angaben den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.